



AM-K

è una pietra all'ossido d'alluminio bianco, mediamente dura, adatta ai più comuni acciai per stampi di formatura. È maggiormente impiegata a secco.

Dalla grana 320 in poi, consigliamo l'uso di Stoning Oil. Le grane 400 e 600 sono utilizzate con successo per la finitura degli stampi in alluminio per soffiaggio.

Pietre per lucidatura Boride AM-K

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
3 x 3 x 150	100	13-25995	
	150	13-26140	
	180	13-26280	
	220	13-26420	
	320	13-26700	
	400	13-26840	
	600	13-27120	
3 x 6 x 150	100	13-26010	
	150	13-26150	
	180	13-26290	
	220	13-26430	
	320	13-26710	
	400	13-26850	
	600	13-27130	
3 x 13 x 150	100	13-26020	
	150	13-26160	
	180	13-26300	
	220	13-26440	
	320	13-26720	
	400	13-26860	
	600	13-27140	
6 x 6 x 150	100	13-26060	
	150	13-26200	
	180	13-26340	
	220	13-26480	
	320	13-26760	
	400	13-26900	
	600	13-27180	
6 x 13 x 150	100	13-26070	
	150	13-26210	
	180	13-26350	
	220	13-26490	
	320	13-26770	
	400	13-26910	
	600	13-27190	
13 x 13 x 150	100	13-26090	
	150	13-26230	
	180	13-26370	
	220	13-26510	
	320	13-26790	
	400	13-26930	
	600	13-27210	



Proprietà delle pietre per lucidatura **Boride**

Proprietà	AB	AM-2	AO	CS-HD	CS-M	AM-K	CS	900-F	RO-MED	T2	TH	AS-H	GOLDEN STAR	PC	RUBY	RASP
Materiale																
Acciaio per utensili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alluminio		x			x	x						x		x		x
Materiali non-ferrosi		x			x		x					x		x		x
Acciaio inox		x		x						x		x		x		x
Struttura di erosione			x	x						x	x		x		x	x
Applicazione																
5 = Pre-lavorazione	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	0	0	5	5
0 = Lavorazione finale	0	0	3	2	2	1	2	1	2		2		5	5		0
Finitura di precisione	x									x	x	x	x	x		
Consumo																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	3	3	4	3	5	5	3	2	2	4	2	5	4	3
Velocità d'asportazione																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	5	5
Durezza legante																
5 = duro; 0 = morbido	5	2	3	3	2	3	2	0	3	4	3	2	3	2	4	4
Impiego																
Lavorazioni manuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limatrici manuali	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Apparecchi ad ultrasuoni	x													x		x
A secco		x		x	x	x	x		x			x			x	x
Ad umido		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Impregnante																
Legante di resina sintetica	x															
Impregnate d'olio																
Speciale										x	x		x	x		

